

PAVNIX
SOLUÇÕES EM ARGAMASSAS

Assentamento Estrutural

**ALVENARIA ESTRUTURAL, BLOCOS
DE CONCRETO, BLOCOS CERÂMICOS
COM RESISTÊNCIA**



A argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO ESTRUTURAL é adequada para o assentamento de paredes de obras com alvenaria estrutural, blocos de concreto e cerâmicos com resistência.

COMPOSIÇÃO



A argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO ESTRUTURAL é uma mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos especiais que melhoram o desempenho da argamassa quanto à aderência e resistência à compressão.

CLASSIFICAÇÃO

Valores conforme norma vigente. CLASSIFICAÇÃO ABNT-NBR 13281 - 2 / 2023

ARMAZENAMENTO



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes

VALIDADE



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

RENDIMENTO

TIPO DE BLOCO	MEDIDAS	CONSUMO kg/m ²
CONCRETO	19X19X39	20
CONCRETO	14X19X39	16
CONCRETO	09X19X39	14
SÍLICO-CALCÁRIO	09X19X39	14
BLOCO CELULAR	10X30X60	11
TIJOLO DE BARRO	09X4,5X19	51
TIPO SECECTA	19X19X39	24

Juntas horizontais e verticais com 1 cm de espessura, sendo que as verticais forma interrompidas.
Ferramenta utilizada: colher de pedreiro.
Resultados obtidos em laboratório.

RESISTÊNCIA

MPa

- 4,5 MPa 6 MPa 8 MPa 10 MPa
 12 MPa 14 MPa 16 MPa 18 MPa
 20 MPa 22 MPa 24 MPa 26 MPa
 28 MPa 30 MPa

! IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

1. PREPARO DA BASE

O substrato onde será aplicada a argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO ESTRUTURAL deve estar limpo, seco, isento de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassas ou outras condições que possam prejudicar a aderência.

2. PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, adicionar água de acordo com tabela abaixo e a resistência indicada na embalagem. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO ESTRUTURAL pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica (misturador contínuo ou por batelada).

ASSENTAMENTO ESTRUTURAL	
RESISTÊNCIA (Mpa)	ÁGUA (Litros)
4,5-6-8-10-12-14-16-18-20	5,0±0,5
22-24-26-28-30	6,0±0,5

3. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo de utilização da argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.

COMERCIALIZAÇÃO:



NÃO UTILIZAR NA PREPARAÇÃO DE CONCRETO

ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO. NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.

FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaquí - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br