

**Assentamento
de Vedação e
Encunhamento**

**ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ENCUNHAMENTO,
BLOCOS DE CONCRETO E BLOCOS CERÂMICOS.**



PAVMIX ASSENTAMENTO DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO

é adequada para o assentamento de paredes de obras com alvenaria de vedação, para blocos de concreto e cerâmicos.

COMPOSIÇÃO:



A argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO é uma mistura homogênea de cimento Portland, cal hidratada, agregados minerais e aditivos químicos e especiais não tóxicos que melhoram o desempenho da argamassa quanto à resistência e trabalhabilidade.

ARMAZENAMENTO:



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes

VALIDADE:



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

RENDIMENTO:

TIPO DE BLOCO	MEDIDAS	CONSUMO kg/m ²
CONCRETO	19X19X39	20,00
CONCRETO	14X19X39	16,00
CONCRETO	09X19X39	14,00
SÍLICO-CALCÁRIO	09X19X39	14,00
BLOCO CELULAR	10X30X60	11,00
TIJOLO DE BARRO	09X4,5X19	51,00
TIPO SECECTA	19X19X39	24,00

Juntas horizontais e verticais com 1 cm de espessura.
Resultados obtidos em laboratório.

Ferramenta utilizada: colher de pedreiro.

COMERCIALIZAÇÃO:



! IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

1. PREPARO DA BASE:

O substrato onde será aplicada a argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO deve estar limpo, seco, isento de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassas ou outras condições que possam prejudicar a aderência.

2. PREPARO DA ARGAMASSA:

Em um recipiente limpo, adicionar de 5,5 a 6,0 litros de água e um saco de argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica (misturador contínuo ou por batelada).

3. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA:

O tempo máximo de utilização da argamassa PAVMIX ASSENTAMENTO DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.

NÃO UTILIZAR
NA PREPARAÇÃO
DE CONCRETO

ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO.
NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM
COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME
QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.

FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaquí - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br

