

PAVNIX
SOLUÇÕES EM ARGAMASSAS

CHAPISCO

ALVENARIAS DE
BLOCOS E TIJOLOS



A argamassa PAVMIX CHAPISCO é adequada para a aplicação sobre superfícies de alvenaria de blocos cerâmicos, blocs de concreto, sílico-calcários e tijolos de barro maciços. Com a função de formar uma ponte de aderência para as argamassas de revestimento. Sobre tetos, pilares e vigas, recomendamos a utilização da argamassa PAVMIX CHAPISCO COLANTE.

COMPOSIÇÃO:



A PAVMIX CHAPISCO COLANTE é uma mistura homogênea de cimento Portland e agregados minerários naturais.

ARMAZENAMENTO:



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.

VALIDADE:



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CONSUMO:



CONSUMO (Kg/m²)	ESPESSURA DA CAMADA (mm)	ÁGUA/SACO DE 40Kg (litros)
4,0	3	7,0 ± 0,5

Resultados obtidos em laboratório.

! IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

1. PREPARO DA BASE:

No caso das alvenarias, deve-se preencher todas as falhas entre as juntas de assentamento. A alvenaria deve ter sido realizada há pelo menos 14 dias. Para um desempenho adequado umedecer a base antes da aplicação. A superfície deverá estar absolutamente limpa, sem resíduos de tinta, óleo, sem pó ou qualquer material que possa prejudicar a aderência da argamassa PAVMIX CHAPISCO.

2. PREPARO DA ARGAMASSA:

Em um recipiente limpo, adicionar a quantidade de água indicada no quadro de rendimento de acordo com o tipo de chapisco impresso na embalagem e um saco da argamassa PAVMIX CHAPISCO. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa PAVMIX CHAPISCO pode ser preparada utilizando o sistema de mistura mecânica.

3. MODO DE APLICAÇÃO:

Aplicar com colher de pedreiro, não deixando vazios, de modo uniforme.

4. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA:

O tempo máximo de utilização da PAVMIX CHAPISCO é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.

COMERCIALIZAÇÃO:



NÃO UTILIZAR NA PREPARAÇÃO DE CONCRETO

ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO. NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.

FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaqui - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br