

# CHAPISCO COLANTE

VIGAS DE CONCRETO  
COLUNAS DE CONCRETO



**A argamassa PAVMIX CHAPISCO COLANTE é adequada para a aplicação sobre superfícies de concreto de concreto, como tetos, pilares e vigas, com a função de formar uma ponte de aderência para as argamassas de revestimento PAVMIX.**

### COMPOSIÇÃO:



A PAVMIX CHAPISCO COLANTE é uma mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais naturais, polímeros e aditivos especiais não tóxicos.

### ARMAZENAMENTO:



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes

### VALIDADE:



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

### CONSUMO:



4,0 a 5,0 kg/m<sup>2</sup> (o consumo real pode variar em função da desempenadeira dentada utilizada na aplicação).

*Resultados obtidos em laboratório.*

### ! IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

### 1. PREPARO DA BASE:

No caso de estrutura de concreto, após a desforma, passar disco ou escova de aço, removendo todo e qualquer resíduo existente na superfície. Em seguida lavar com hidrojateamento, assegurando a limpeza de todo o resíduo. No caso de superfície de concreto, aguardar o tempo de cura de 28 dias. A superfície deverá estar absolutamente limpa, sem resíduos de tinta, óleo, sem pó ou qualquer material que possa prejudicar aderência da argamassa PAVMIX CHAPISCO COLANTE.

### 2. PREPARO DA ARGAMASSA:

Em um recipiente limpo, adicionar de 7,5 ± 0,5 litros de água e um saco de PAVMIX CHAPISCO COLANTE. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. A argamassa PAVMIX CHAPISCO COLANTE pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica (misturador contínuo ou com haste metálica acoplada a uma furadeira profissional de baixa rotação).

### 3. MODO DE APLICAÇÃO:

Deve ser aplicada com desempenadeira dentada, com movimentos na direção horizontal para garantir uma melhor aderência entre as partes envolvidas.

### 4. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA:

O tempo máximo de utilização da PAVMIX CHAPISCO COLANTE é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.

### COMERCIALIZAÇÃO:



**NÃO UTILIZAR  
NA PREPARAÇÃO  
DE CONCRETO**

**ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO.  
NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM  
COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME  
QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.**

### FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700  
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaqui - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br

