

**CHAPISCO
ROLADO**
USO EXTERNO E INTERNO



A argamassa PAVMIX CHAPISCO ROLADO é adequada para a aplicação sobre superfícies de concreto e bolcos de concreto, cerâmicos, sílico-calcários ou de concreto celular, bem como tetos de lajes pré-moldadas de blocos de concreto, cerâmicos ou de poliestireno expandido (isopor). A PAVMIX CHAPISCO ROLADO tem como função formar uma ponte de aderência para as argamassas de revestimento.

COMPOSIÇÃO:



A PAVMIX CHAPISCO ROLADO é uma mistura homogênea de cimento, polímeros, agregados naturais e aditivos especiais não tóxicos.

INDICADA PARA:



- Aplicações como ponte de aderência para argamassa de revestimento;
- Aplicação fácil com rolo de textura alta;
- Bases de alvenaria para revestimentos;
- Aderência sobre concreto liso;
- Criar superfície rugosa que favoreça a ancoragem do revestimento.

NÃO INDICADA PARA:



- Superfície pintada;
- Metal ou madeira;
- Revestimentos orgânicos.

ARMAZENAMENTO:



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.

VALIDADE:



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CONSUMO:



1,5 a 1,8 kg/m² espessura de 3 mm (podendo variar em função da aplicação).
Resultados obtidos em laboratório.

COMERCIALIZAÇÃO:



IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

1. PREPARO DA BASE:

No caso de estrutura de concreto, após a desforma, passar disco ou escova de aço, removendo todo e qualquer resíduo existente na superfície. Em seguida lavar com hidrojateamento, assegurando a limpeza de todo o resíduo. No caso de superfície de concreto, aguardar o tempo de cura de 28 dias. A superfície deverá estar absolutamente limpa, sem resíduos de tinta, óleo, sem pó ou qualquer material que possa prejudicar aderência da argamassa PAVMIX CHAPISCO ROLADO.

2. PREPARO DA ARGAMASSA:

Em um recipiente limpo, adicionar de 8,0 ± 0,5 litros de água e um saco de PAVMIX CHAPISCO ROLADO. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. Para mistura mecânica, utilizar haste metálica acoplada a uma furadeira de uso profissional de baixa rotação.

3. MODO DE APLICAÇÃO:

Utilizar rolo de textura alta (ref. Tigre 1355). Umedecer o rolo antes da aplicação. Mergulhar o rolo no recipiente de mistura e retirar o excesso de argamassa. Estender a argamassa sobre a base com movimento de vaivém, de baixo para cima, cobrindo uniformemente a base. Obs.: Para aplicação externa ou em locais sujeitos à ação do sol ou do vento, umedecer a argamassa aplicada há mais de uma hora para garantir a hidratação do cimento contido na argamassa.

4. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA:

O tempo máximo de utilização da PAVMIX CHAPISCO ROLADO é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura.

**NÃO UTILIZAR
NA PREPARAÇÃO
DE CONCRETO**

**ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO.
NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM
COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME
QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.**

FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaquí - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br

