

Contrapiso

REGULARIZAÇÃO DE PISO



A argamassa PAVMIX CONTRAPISO é indicada para a regularização de pisos e lajes, servindo de base para posterior assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras, carpete ou madeira. Recomendada tanto para ambientes internos quanto externos.

COMPOSIÇÃO



A PAVMIX CONTRAPISO é uma mistura homogênea de cimento Portland e agregados minerais com granulometria controlada.

ARMAZENAMENTO



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes

VALIDADE



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CONSUMO



16 kg/m² ± 5% para cada cm de espessura (o consumo real pode variar em função da aplicação).
Resultados obtidos em laboratório.

COMERCIALIZAÇÃO



! IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

1. PREPARO DA BASE

A base onde será aplicada a PAVMIX CONTRAPISO deve estar plana, limpa, isenta de poeira, substâncias oleosas, gesso, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência. Umedecer a base com nata de cimento e imediatamente aplicar a argamassa PAVMIX CONTRAPISO.

2. PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, adicionar de 4,0 ± 0,5 litros de água e um saco de argamassa PAVMIX CONTRAPISO. A argamassa deve ter uma consistência do tipo "semifarofa". A argamassa PAVMIX CONTRAPISO pode ser preparada utilizando-se qualquer equipamento de mistura mecânica.

3. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA

O tempo máximo de utilização da argamassa PAVMIX CONTRAPISO é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura, não sendo recomendada, após este período, a adição de água ou qualquer outro produto.

4. APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Espalhar a argamassa PAVMIX CONTRAPISO com a espessura mínima de 3 cm, em seguida, compactar com um soquete apropriado, após o sarrafeamento desejado.

5. ACABAMENTO

Se a argamassa PAVMIX CONTRAPISO for utilizada como base para posterior assentamento de outros revestimentos, sarrafear com régua metálica e dar acabamento com desempenadeira. Porém, utilizando-se a argamassa PAVMIX CONTRAPISO como piso final, sarrafear com régua metálica e, durante a fase de desempenho, promover a queima, pulverizando cimento sobre a superfície. O piso estará liberado para tráfego leve de dedestres após 3 dias e para tráfego de veículos após 28 dias da aplicação.

**NÃO UTILIZAR
NA PREPARAÇÃO
DE CONCRETO**

**ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO.
NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM
COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME
QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.**

FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaqui - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br

