



PAVMIX REVESTIMENTO EXTERNO é adequada para revestir alvenarias de blocos de concreto, cerâmicos e sílico-calcários. Em todas as áreas internas e externas, é necessário a aplicação de chapisco. Para bases de concreto armado (áreas internas e externas) recomendamos a aplicação do CHAPISCO COLANTE PAVMIX.

COMPOSIÇÃO:



A PAVMIX REVESTIMENTO EXTERNO é uma mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos especiais que melhoram o desempenho das argamassas quanto à aderência e trabalhabilidade, evitando as trincas.

ARMAZENAMENTO:



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes

VALIDADE:



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CONSUMO:



16 kg/m² ± 5% para cada cm de espessura (o consumo real pode variar em função da aplicação).
Resultados obtidos em laboratório.

COMERCIALIZAÇÃO:



! IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

1. PREPARO DA BASE:

A base onde será aplicada a PAVMIX REVESTIMENTO EXTERNO deve estar plana, limpa, seca, isenta de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência.

2. PREPARO DA ARGAMASSA:

Em um recipiente limpo, adicionar de 5,5 ± 0,5 litros de água e um saco de REVESTIMENTO EXTERNO. A PAVMIX Revestimento Externo pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica (mistura contínua ou por batelada), o tempo de mistura é de 3 minutos, contados a partir da colocação do último saco no misturador.

3. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA:

O tempo máximo de utilização da PAVMIX REVESTIMENTO EXTERNO é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.

4. APLICAÇÃO DA ARGAMASSA:

O revestimento de paredes deve ser feito em uma única camada para espessura máxima de 4,0 cm. Para espessuras maiores, após a aplicação da primeira camada, aguardar o "puxamento" da argamassa e aplicar a segunda camada. Para espessuras superiores a 6,0 cm, seguir conforme projeto de execução de fachada. No caso de altas temperatura e baixa umidade relativa do ar, recomendamos umidecer a base antes da aplicação.

5. ACABAMENTO:

O sarrafeamento e o desempenho devem ser feitos após o "puxamento" da argamassa. Recomendamos utilizar desempenadeira plástica para proporcionar um melhor acabamento. Caso o acabamento seja feito com desempenadeira de madeira e, posteriormente, feltrado, o revestimento poderá ser lixado para se obter uma textura mais fina. Após a aplicação de revestimento, iniciar o acabamento depois de 14 dias para revestimentos cerâmicos ou similares e 28 dias para pintura ou impermeabilização.

**NÃO UTILIZAR
NA PREPARAÇÃO
DE CONCRETO**

**ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO.
NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM
COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME
QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.**

FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000 Fone: (19) 2139-3700
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaquí - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980



pavmix.com.br
@ f in /pavmix