

PAVmix

40 kg

PAV FIN

► REVESTIMENTO
INTERNO FINO



A argamassa PAV FIN REVESTIMENTO INTERNO FINO é um micro revestimento, para áreas internas, adequado para alvenaria estrutural de blocos de concreto ou cerâmicos. Em todas as áreas internas de blocos de concreto e cerâmicos, não é necessária a aplicação de chapisco. Bases de concreto armado como lajes, pilares e vigas devem ser chapiscadas. Para este tipo de aplicação, recomendamos usar a PAVMIX CHAPISCO ROLADO.

COMPOSIÇÃO:



A PAV FIN REVESTIMENTO INTERNO FINO é uma mistura homogênea de cimento, cal hidratada, agregados minerais e aditivos químicos especiais que melhoram o desempenho das argamassas quanto à aderência e trabalhabilidade, evitando as trincas.

CLASSIFICAÇÃO: ABNT-NBR 13281/05

Classe	Resistência à compressão Mpa	Método de ensaio
P4	4,0 a 6,5	NBR 13279
Classe	Densidade de massa aparente no estado endurecido kg/m ³	Método de ensaio
M4	1400 a 1800	NBR 13280
Classe	Resistência à tração na flexão MPa	Método de ensaio
R3	1,5 a 2,7	NBR 13279
Classe	Determinação do coeficiente de capilaridade g/m ² · min ^{1/2}	Método de ensaio
C4	3,0 a 7,0	NBR 15251
Classe	Densidade de massa no estado fresco kg/m ³	Método de ensaio
D3	1400 a 1800	NBR 13278
Classe	Retenção de Água %	Método de ensaio
U4	86 a 94	NBR 13277
Classe	Determinação da resistência potencial de aderência à tração	Método de ensaio
A3	≥0,30	NBR 15258

Classificação do produto: P4, M4, R3, C4, D3, U4, A3.

A PAV FIN REVESTIMENTO INTERNO FINO, preparada mecanicamente, atendendo todos os requisitos previstos em norma.

ARMAZENAMENTO:



Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.

VALIDADE:



Três meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CONSUMO:



9,0 kg/m² ± 5%, para cada 0,5 cm de espessura (o consumo real pode variar em função da aplicação). Resultados obtidos em laboratório.

! IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

1. PREPARO DA BASE:

A base onde será aplicada a PAV FIN REVESTIMENTO INTERNO FINO deve estar plana, limpa, seca, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência.

2. PREPARO DA ARGAMASSA:

Em um recipiente limpo, adicionar de 6,0 ± 0,5 litros de água e um saco de PAV FIN REVESTIMENTO INTERNO FINO. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. A PAV FIN REVESTIMENTO INTERNO FINO pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica (misturador contínuo ou por batelada).

3. TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA:

O tempo máximo de utilização da PAV FIN REVESTIMENTO INTERNO FINO é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.

4. MODO DE APLICAÇÃO:

Umedecer o substrato, em seguida, aplicar a argamassa com auxílio de uma desempenadeira. Carregar a desempenadeira com argamassa e aplicar sobre o substrato, fazendo com que ela deslize sobre o mesmo. Realizar esta operação de modo que fique bem uniforme para facilitar o sarrafeamento. Para obter uma produtividade maior, a recomendação é de que seja utilizada desempenadeira de plástico com dimensões de 60 x 20 cm para a aplicação (estender a argamassa sobre a parede).

5. ACABAMENTO:

O sarrafeamento e o desempenho devem ser feitos após o "puxamento" da argamassa. Utilizar desempenadeira de plástico ou de madeira para realizar o primeiro desempenho, em seguida, substituir feltro de espuma pela desempenadeira lisa de plástico para a obtenção de um acabamento bem liso e fino. Após a aplicação de revestimento, iniciar o acabamento depois de 28 dias para pintura ou impermeabilização.

COMERCIALIZAÇÃO:



NÃO UTILIZAR NA PREPARAÇÃO DE CONCRETO

ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO. NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA, CONFORME QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.

FÁBRICAS:

Rodovia Campinas-Paulínia, 1651 - Chácara Recreio Barão - Campinas - SP - CEP: 13165-000

Fone: (19) 2139-3700

Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 100 - Itaquí - Barueri - SP - CEP: 06428-000 - Fone: (11) 4772-8980